

R 740

ŠPECIÁLNY JEDNOZLOŽKOVÝ POLYURETÁNOVÝ RÝCHLOSCHNÚCI ZÁKLADNÝ NÁTER

Jednozložkový polyuretánový základný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady

VLASTNOSTI

- ▶ univerzálne a rýchle použitie
- ▶ rýchloschnúci - vytvrdzuje už po 1 hodine
- ▶ ľahké nanášanie valcom
- ▶ zabraňuje prieniku zmäkčovadiel
- ▶ vhodný na podlahové vykurovanie
- ▶ vysoko účinný proti zvyškovej vlhkosti betónových poterov

OBLASTI POUŽITIA

Jednozložkový základný náter na báze polyuretánu s nízkym obsahom emisií, bez rozpúšťadiel a bez obsahu vody. Náter Thomsit R 740 je vhodné použiť na spevnenie a uzavretie starých podkladov a liatych asfaltov pred priamym lepením reaktívnymi parketovými lepidlami (zabraňuje prieniku zmäkčovadiel). Poskytuje ochranu podkladov citlivých na prítomnosť vlhkosti, ako napríklad pevne držiace zvyšky lepidiel, suché konštrukčné dosky, drevené podklady, magneziové a xylolitové podklady.

Zabraňuje prestupu kapilárne stúpajúcej vlhkosti z nepodpivničených priestorov a vlhkých cementových / betónových podkladov s maximálnym obsahom vlhkosti do 4% CM (do 3% CM pri cementových poteroch s podlahovým vykurovaním). Thomsit R 740 je univerzálny náter používaný ako rýchla penetrácia pred stierkovaním na nasiakavých aj nenasiakavých podkladoch. Je vhodný aj na spevnenie vysoko nasiakavých a nedostatočne pevných podkladov.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý, čistý a bez trhlín, bez separačných vrstiev, s vyhovujúcou pevnosťou v ťahu a tlaku podľa STN 744505.

Zvyšky starých lepidiel a nečistôt je potreba pred použitím mechanicky odstrániť. Anhydritové potery prebrúste (zrntosť 16) a povysávajúte. Cementové podklady, prípadne existujúci cementový povlak odstráňte vhodnými strojmi a dôkladne povysávajúte.

Kamenné podlahy a podlahy z keramických dlažieb riadne očistite pomocou Thomsit PRO 40. V prípade použitia ako



bariery proti zvyškovej vlhkosti, zbavte podklad všetkých nečistôt prilepených k podkladu, prípadne ofrúzte alebo otryskajte.

SPRACOVANIE

Nádobu pred aplikáciou dobre pretrepte a následne produkt naneste pravidelne v tenkej vrstve veľúrovňovým valčekom. Vyhňte sa vzniku kaluží. Pri izolácii proti kapilárne stúpajúcej vlhkosti alebo zostatkovej vlhkosti v betónových podlahách alebo cementových poteroch je nutné aplikovať dve vrstvy krížom (druhý náter naneste do 24 hodín). Čerstvo nanesený základný náter zasypte suchým kremičitým pieskom o zrnitosti 0,3 - 0,7 mm (cca 2 kg/m²), ak vykonávate izoláciu proti vlhkosti, posypte len druhú vrstvu náteru. Po vytvrdnutí vrstvy náteru Thomsit R 740 prebytočný piesok zmeťte metlou a starostlivo povysávajúte. Ak nie je potrebné následne stierkovať, môžu byť krytiny alebo parkety počas 24 hod. po poslednom nátere bez zapieskovania priamo prilepené reaktívnymi lepidlami.

NEPREHLIADNITE

Doba schnutia je závislá špeciálne od teploty podkladu, relatívnej vlhkosti a nasiakavosti podkladu. So stúpajúcou teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skraca, pri opačných klimatických podmienkach a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje. Načaté balenia starostlivo uzavrite a čo najskôr spotrebujte. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Thomsit R 740 sa nesmie dostať do vodných tokov, odpadových vôd alebo do pôdy.

Pracovné náradie očistite ihneď po použití riedidlom Thomsit R 733.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku.

SKLADOVANIE

Do 6 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

BALENIE

12 kg plastový kanister

TECHNICKÉ ÚDAJE


Farba:	transparentne hnedá
Dodávaná forma:	hustá kvapalina
Špecifická hmotnosť:	cca 1,2 kg / l
Spotreba - velúr. valček:	80 - 120 g/m ² /vrstva náteru
Doba vytvrdnutia:	60 - 90 min.
Teplná odolnosť po vytvrdnutí:	do max. 50°C
Teplná odolnosť pre transport a skladovanie:	od 0°C do +50°C




Valčekom



Dbáť
o bezpečnosť
osôb



Dbáť
o primerané
vetranie



Vhodné
na podlahové
vykurovanie

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
tel.: 02/502 46 111
fax: 02/502 46 384
www.thomsit.sk

